

Sławków, dnia 1 stycznia 2011

Ogólne warunki odbioru stłuczki szklanej przez DSS Recykling Sp. z o. o.

1. DSS Recykling Sp. z o.o. użycza Klientowi pojemnik na stłuczkę szklaną (odpłatnie lub nieodpłatnie) pod warunkiem przekazywania uzgodnionych ilości szkła w wyznaczonym czasie. Pojemnik pozostaje własnością firmy DSS Recykling. Klient przez okres użyczenia pojemnika odpowiada za jego ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie.
2. Miejsce posadowienia pojemnika musi być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, mogących uszkodzić pojemnik lub zanieczyścić stłuczkę. Na terenie posesji należy zapewnić bezproblemowy dojazd do pojemnika w celu jego wymiany lub opróżnienia.
3. Odbiór stłuczki odbywa się po przesłaniu wypełnionego zlecenia odbioru: faksem lub skanu pocztą elektroniczną, ewentualnie za pomocą formularza na stronie www, w uzgodnionym obustronnie terminie. W przypadku podpisanej umowy zlecenia można składać telefonicznie.
4. Wstępną weryfikację jakości odpadu przeprowadza kierowca firmy DSS Recykling, który jest upoważniony do odmowy odbioru szkła zanieczyszczonego. Zasadnicza kontrola odbywa się po dostarczeniu stłuczki do zakładu DSS Recykling Sp. z o. o.
5. Klient, po zważeniu stłuczki, potwierdza ilość przekazanych odpadów o określonym kodzie w dokumencie WZ/PZ, w którym stosowana klasyfikacja szkła powinna być zgodna: ze stanem faktycznym, opisem w zleceniu oraz aktualnymi przepisami.
6. Sposób rozliczenia finansowego za odbiór stłuczki ustalany jest indywidualnie z dostawcą.
7. W przypadku niezgodności odpadu ze specyfikacją jakościową podaną poniżej, Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o niezgodności i dalszym sposobie postępowania. DSS Recykling zastrzega sobie możliwość nałożenia w takim przypadku dodatkowych opłat za doczyszczanie lub unieszkodliwienie przyjętej stłuczki szklanej w wysokości: szyby samochodowe – 150 zł/t, szkło zbrojone – 350 zł/t, każde inne szkło niezgodnego ze specyfikacją – 250 zł/t (liczone jako całość zmieszanego materiału).
8. Specyfikacja jakościowa odbioru szkła

Rodzaj zanieczyszczenia	Zawartość
Zawartość stłuczki innego rodzaju	max 5 %
Ceramika, kamienie, porcelana, beton	max 50 g/t
Metale magnetyczne i niemagnetyczne	max 100 g/t
Tworzywa sztuczne, guma, masy uszczelniające, kit	max 200 g/t
Drewno, papier	max 200 g/t
Zanieczyszczenia organiczne	max 500 g/t
Szkło żaroodporne i żarotrwałe (tzw. vitroceramika), wysokotopliwe, szkłoceramika	niedopuszczalne
Szkło zbrojone i ołowiowe	niedopuszczalne
Zeszlif szklarski	niedopuszczalne



System zarządzania jakością i środowiskiem

